



LASIKUITUVENE, MERELLE,


HARD RACING, kovapintainen, sopii hyvin nopeille ja traileriveneille.

(uusi tai maalaamaton) - VESILINJAN ALAPUOLELLA

Esikäsittely:

1. Huolellinen pesu **PRE-CLEAN** pesuaineella.
2. Rasvanpoisto **DEGREASER** rasvanpoistajalla (muottivaha pois).
3. Pinnan karhennus hiomapaperilla (nro 80-120).
4. Huolellinen pölynpoisto.

Maalaus:

Tuote	Kerroksia	Ylimaalaus aika @ 20 °C	Teoreettinen riittäisyys m ² /litra/kerros	Ohenne
LIGHT PRIMER 45551 ohennettuna 20 %, jotta maali tunkeutuu hiottuun pintaan	1	4 h – 30 vrk	11	845 
LIGHT PRIMER 45551 epoksiprimeri, jolla saadaan kosteussulku veneen rungolle	3 *	4 h – 30 vrk	8	Ei OHENNUSTA
Kun 45551 ylimaalataan Hard Racingilla		2 h – 4 h**	"nihkeälle pinnalle"	
HARD RACING XTRA/WHITE kova antifouling-maali hiottavissa vielä sileämmäksi	2	min. 4 h	13	Ei OHENNUSTA

*4 kerroksella (noin 60 mikronin kuivakalvolla / kerros) saadaan kunnan osmoosisuoja ja kosteussulku veneen rungolle.

** **HUOMIO MAALAUSSUOLUHTTEET** ja maalattavan pinnan lämpötila. Tuuli ja auringonpaiste voivat huomattavasti vaikuttaa pinnan kuivumiseen. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa.

Tarkista ohjeet aina purkista tai tuoteselosteesta.